PreCare® AquaProtect HS

Technische Product Informatie

Toepassingmogelijkheden:

PreCare® AquaProtect HS is een flexibel dampdoorlaatbaar hydrofobeermiddel om oppervlakken water- en vuilafstotend te maken terwijl het ademend vermogen behouden blijft. PreCare® AquaProtect HS is bijzonder geschikt voor het waterafstotend maken van betonnen en steenachtige ondergronden, droge of natte muren die regendoorslag vertonen en beschermen van natuurstenen objecten.

PreCare® AquaProtect HS voorkomt vervuiling en aantasting door micro-organismen. Doordat oppervlak waterafstotend wordt zal de ondergrond minder water(vervuiling) opnemen zodat eventueel schadelijke stoffen, zoals chloriden die schadelijk zijn voor beton en wapening, niet worden opgenomen.

Gebruiksaanwijzing:

1. Verwijder uitslag, vuil en verfschilfers met een harde borstel, vergeet niet scheuren en gaten te dichten. PreCare AquaProtect® HS overbrugt kieren tot 3 mm.
2. Is het warm en droog weer ondergrond voor natten met water. Kan over natte ondergrond gezet worden, bij vers voegwerk minimaal 3 dagen droogtijd in acht nemen.
3. PreCare® AquaProtect HS is kant en klaar voor gebruik.
4. PreCare® AquaProtect HS met behulp van een blokkwast of lage druk vloeipomp aanbrengen in een goed poriënvullend systeem.
5. Ruim in overlappende horizontale en verticale banen opbrengen zodat de ondergrond verzadigd wordt.

Materiaalverbuik:

- Betonsteen: 6 - 7 m2 per liter
- Kalkzandsteen- en oude handvormsteen: 7 - 8 m2 per liter
- Metselwerk – beton: 9 - 12 m2 per liter
- Pleisterwerk: 8 - 9 m2 per liter
- Prefab beton, anti slip vloeren en natuursteen (niet poreus): 9 -12 m2 per liter

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient proefondervindelijk vastgesteld te worden.

Aandachtspunten voor de applicatie:

- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel de hechting als het esthetisch resultaat te beoordelen.
- Verwerken boven 5°C en bij een relatieve vochtigheid van maximaal 80%.
- Niet verwerken in de volle zon of op een hete ondergrond 35°C.

Bijzondere voordelen:

- PreCare® AquaProtect HS voorkomt door de sterke reductie van de vochtopname van de behandelde ondergronden vervolgschades zoals vorstschade, verwering en erosie van natuursteen en de aangroei van mossen en algen.
- PreCare® AquaProtect HS reduceert de vochtopname met vrijwel gelijkblijvende dampdoorlaatbaarheid.
- PreCare® AquaProtect HS geeft op de meeste minerale ondergronden geen of nauwelijks kleurverandering, doch bij gladde steensoorten is het raadzaam om op een niet in het oog springend gedeelte van het project eerst een referentieproef te plaatsen.

Eigenschappen:

Fysische eigenschappen:	Vloeistof
Kleur:	Kleurloos
Reuk:	Karakteristiek
Dichtheid:	790 g/l

Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):



GHS08
Gevaar

H-Zinnen:
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

P-Zinnen:
P301+P310+P331 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. GEEN braken opwekken.
P405 - Achter slot bewaren.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

PreCare® AquaProtect HS maakt deel uit van onze PreClean®, PreCare®, PreTagg® en PreSpec® productijnen ontwikkeld voor het reinigen en conserveren van alle voorkomende bouwmaterialen, raadpleeg bij specifieke vragen en toepassingen alsmede voor de actuele TDS en MSDS bladen onze website www.ccpi.nl

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. **Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

Publicatiedatum:13 juli 2023

Cleaning Care Products International B.V.
Noord 49 L-M - 2931 SJ Krimpen aan de Lek
+31 (0) 180-512 611 - www.ccpi.nl - info@ccpi.nl